

UNV®

Desenconfante para moldes de metal o madera.



DESCRIPCIÓN

UNV® es un desenconfante de aspecto líquido aceitoso color ámbar traslúcido que una vez aplicado sobre encofrados, ya sean tanto de madera como de metal, forma una película oleosa y fina entre el encofrado y el hormigón impidiendo la adherencia entre ambos. Permite una terminación pulcra y sin manchas. Facilita el desmolde obteniendo una superficie lisa y sin descascaramientos, un desenconfado rápido y económico sin dañar la superficie del hormigón, de fácil limpieza sobre madera, aumenta la vida útil del encofrado.

USOS

UNV® se recomienda para aplicar sobre cualquier tipo de encofrado de madera y sobre moldes metálicos. Especialmente recomendado para hormigones a la vista.

BENEFICIOS

- Facilita el desmolde,
- Previene descascaramientos,
- Aumenta la vida útil de los encofrados,
- Se aplica tanto sobre madera como también metal.

MODO DE EMPLEO

Pintar los encofrados con la cara expuesta al hormigón con UNV® saturando las superficie en su totalidad. Utilizar rodillo, pincel o pulverizador. Se recomienda repintar los encofrados con cada uso. Esto permite una disminución paulatina en el consumo de aceite y prolonga la vida útil de la madera o de los moldes de metal.

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt y tambor de 200 lt.

RENDIMIENTO

Un litro cada 15 m² sobre superficies de madera, obteniéndose rendimientos superiores a éste en el caso de moldes metálicos. La variación depende del estado y calidad de la madera o moldes metálicos. Se estima un consumo de entre 40 y 100 gr.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Un año en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Los restos ya endurecidos se disponen como cualquier residuo de construcción.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Utilizar los elementos de protección adecuados para las manos, ojos y piel. Evitar ingerir. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439

