




V1[®]/10 RELLENO PAGEL (0-1 mm)
V1[®]/50 RELLENO PAGEL (0-5 mm)
V1[®]/160 RELLENO PAGEL (0-16 mm)

CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y JUSTIFICANTES

- › Certificado de conformidad directiva del Comité alemán de hormigón armado (DAfStb) sobre hormigón y mortero de relleno (VeBMR) «Producción y utilización de hormigón y mortero de relleno aglomerado con cemento» (QDB)
- › Producto según DIN EN 1504-6 «Anclaje de armaduras de acero»
- › Elevada resistencia a las heladas y la sal de deshielo - Constancia según el método CDF
- › Elevada resistencia a sulfatos - Constancia mediante prueba según DIN 19573 (**V1[®]/50** y **V1[®]/160**)
- › Elevada resistencia a la penetración de cloruro - Constancia mediante la prueba del coeficiente de migración de cloruro (**V1[®]/50**)
- › Comprobación según las Reglas técnicas de DVGW (asociación alemana del sector del gas y del agua), hojas de servicio W 270 y W 347
- › Comprobación según las Reglas técnicas de DVGW (asociación alemana del sector del gas y del agua), hoja de servicio W 300 (**V1[®]/50**)
- › Constancia de la profundidad de penetración de agua a presión conforme a DIN 12390-8 (**V1[®]/160**)
- › Control de producción en fábrica según DIN EN 1504-3; tabla ZA, 1a para **V1[®]/50** y **V1[®]/160**
- › Control de producción en fábrica según DIN EN 1504-6
- › Certificación corporativa según DIN EN ISO 9001:2015



PROPIEDADES

- › Con alta fluidez
- › Hinchamiento controlado del volumen con unión por arrastre de fuerza entre los cimientos de hormigón y la plataforma de la máquina
- › Elevada tenacidad temprana y final
- › Bajo módulo de elasticidad en combinación con una elevada resistencia a la flexotracción
- › Baja relación agua/cemento
- › Elevada resistencia a heladas y sal de deshielo, impermeable al agua, así como prácticamente inalterable a los aceites minerales y combustibles
- › Bombeable y fácil de procesar: también a bajas temperaturas, con monobombas, bombas mezcladoras y bombas de suministro (consultar la idoneidad para la máquina)
- › Cumple con las condiciones de la clase A1 de materiales de construcción (no combustible) según la decisión 2000/605/CE de la Comisión Europea del 26 de septiembre del 2000 (Publicación en el Diario Oficial L258)

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- › Relleno universal para máquinas de precisión de todo tipo
- › Turbinas, generadores, compresores, motores diesel y otras instalaciones de generación de energía expuestas a elevadas cargas dinámicas
- › Fijadores
- › Pilonos de acero y hormigón
- › Elementos de hormigón prefabricados y construcciones de acero
- › Apoyos de puente y construcciones de transición para puentes
- › Carriles de vía de grúas y radiotelescopios, acerías y plantas metalúrgicas, así como instalaciones mineras
- › Instalaciones papeleras, químicas y de refinería
- › Pasos tubulares en instalaciones de canalización, depuración y depósitos de agua potable para el sellado de gas y presión hidráulica

CLASES DE HUMEDAD RELACIONADAS CON LA CORROSIÓN DEL HORMIGÓN A CAUSA DE LA REACCIÓN DE ÁCIDO SILÍCIKO Y ÁLCALI

Clase de humedad	WO	WF	WA	WS
RELLENO	•	•	•	•

Las granulometrías de áridos de los productos PAGEL® se inscriben en la clase E1 de reactividad álcali de yacimientos no objetables según la norma DIN EN 12620.

ASIGNACIÓN DE CLASES DE EXPOSICIÓN SEGÚN: DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

	XO	XC	XD	XS	XF	XA*	XM
	1234	123	123	1234	1234	123**	123
V1®/10	•	••••	•••	•••	••••	••	••
V1®/50	•	••••	•••	•••	••••	•••	••
V1®/160	•	••••	•••	•••	••••	•••	••

* V1®/10 Con ataque de sulfato hasta 600 mg/l

** Clasificación de la resistencia al sulfato según DIN 19573

Clasificación según la directiva VeBMR del comité DAfStb:

	Clase de medida de flujo	Clase de medida de extensión	Clase de contracción	Clase de resistencia inicial	Clase de resistencia a la presión
V1®/10	Clasificación f2	-	SKVM II	A	C55/67
V1®/50	Clasificación -	a3	SKVB I	A	C60/75
V1®/160	Clasificación -	a2	SKVB I	A	C60/75



DATOS TÉCNICOS

TIPO			V1 [®] /10	V1 [®] /50	V1 [®] /160	
Granulometría		mm	0-1	0-5	0-160	
Altura de los cimientos		mm	5-30	20-120	100-400	
Cantidad de agua	max.	%	13	12	11	
Consumo (mortero seco) aprox.		kg/m ³	2.000	2.000	2.100	
Densidad aparente de mortero fresco aprox.		kg/m ³	2.250	2.300	2.300	
Tiempo de procesado aprox.	20 °C	min	90	90	90	
Medida de flujo (canal)	5 min	mm	≥ 650	s. d.	s. d.	
	30 min	mm	≥ 550	s. d.	s. d.	
Medida de derrame	5 min	mm	s. d.	≥ 700	≥ 600	
	30 min	mm	s. d.	≥ 620	≥ 520	
Tasa de hinchamiento	24 h	Vol.-%	≥ 0,1	≥ 0,1	≥ 0,1	
Resistencia a la presión*	1 d	N/mm ²	≥ 40	≥ 40	≥ 40	
	V1/10: 4x4x16 cm	7 d	N/mm ²	≥ 60	≥ 60	
	V1/50, V1/160: 15x15x15 cm	28 d	N/mm ²	≥ 80	≥ 75	≥ 75
		90 d	N/mm ²	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Resistencia a la flexotracción**	1 d	N/mm ²	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
	7 d	N/mm ²	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
	28 d	N/mm ²	≥ 8	≥ 8	≥ 8	
	90 d	N/mm ²	≥ 10	≥ 10	≥ 10	
Módulo de elasticidad (estática)	7 d	N/mm ²	≥ 30.000	≥ 30.000	≥ 30.000	
	28 d	N/mm ²	≥ 35.000	≥ 35.000	≥ 35.000	

* Comprobación de la resistencia a la presión del mortero según DIN EN 196-1;

Comprobación de la resistencia a la presión del hormigón según DIN EN 12390-3

** Comprobación de la resistencia a la flexotracción según DIN EN 12390-5

s. d. = sin determinar

Observación: Todos los valores de prueba indicados cumplen la directiva VeBMR del comité DAfStb.

Comprobaciones de mortero fresco y endurecido para 20 °C ± 2 °C, almacenamiento de las muestras de ensayo después de 24 horas hasta la comprobación de la tenacidad en agua para 20 °C ± 2 °C. Las temperaturas superiores o inferiores conducen a características de mortero fresco y endurecido y resultados de comprobación diferentes. En función de la temperatura se puede adaptar la consistencia reduciendo ligeramente el agua de amasado.

Almacenaje: 12 meses. Fresco, seco, al abrigo de las heladas. En los envases cerrados originales.

Forma de suministro: Saco de 25 kg, europalet de 1.000 kg

Clase de peligrosidad: No es una mercancía peligrosa, ténganse en cuenta las indicaciones del envase.

GISCODE: ZP1

COMPOSICIONES DE PRODUCTOS PAGEL:

Cemento: según DIN EN197-1

Granulometría de áridos: según DIN EN 12620

Sustancias adicionales: según DIN EN 450, autorización general de obras abZ, DIN EN 13263 (pavesas, microsílices, etc.)

Aditivos: según DIN EN 934-4

PROCESAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA BASE:

Eliminar partículas sueltas y que retrasan la adherencia, como pasta de cemento, suciedad, etc. mediante procedimientos apropiados, por ejemplo, con chorro de bolas de acero o similar, hasta alcanzar la estructura granular con capacidad portante. Se debe garantizar una resistencia de arranque suficiente (por término medio $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, KEW $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$).

Humedecer previamente:

Aprox. 6-24 horas humedecer previamente hasta la saturación capilar de la base de hormigón.

Hormigón armado:

Quitar el óxido y pulir metálicamente mediante chorros los aceros armados sin cubierta o que hayan quedado al descubierto según el grado de limpieza SA 2 ½ de DIN EN ISO 12944-4.

Metales no ferrosos:

El cemento y los materiales de construcción aglomerados con cemento provocan en la zona de transición de la integración una acción disolvente sobre metales no ferrosos (por ejemplo aluminio, cobre, cinc).

Solicite nuestro asesoramiento técnico.

ENCOFRADO:

Sujetar con firmeza y estabilidad. Hermetizar sobre la base de hormigón. Utilizar encofrado no aspirante.

Saliente de relleno:

No sobrepasar los 50 mm de saliente de relleno, observar las especificaciones constructivas. En caso de plataformas base y de máquina sometidas a elevados esfuerzos dinámicos y pretensadas, y las elevadas tensiones de compresión laterales resultantes de ello, el relleno debería realizarse en caso ideal a nivel con la placa de apoyo, desencofrarse en ángulo de 45° o separarse en fresco después del relleno a ras de la placa de apoyo. De esta forma se impiden en su mayor parte las superposiciones y grietas de tensión (tener en cuenta las especificaciones estáticas y constructivas).

MEZCLA:

El mortero seco está listo para su uso y sólo tiene que mezclarse con agua. Llenar un equipo mezclador limpio y apropiado (por ejemplo, una mezcladora forzada) con la cantidad de agua indicada excepto una cantidad residual.

Añadir el mortero seco y mezclar al menos durante 3 minutos. Agregar el resto del agua y mezclar otros 2 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea.

RELLENO:

El proceso de relleno se realizará únicamente desde un lado o esquina sin interrupción. En caso de procesos de trabajo de gran superficie, recomendamos realizar el vertido con una tolva y/o una manguera de relleno lo más cerca posible del centro. Llenar primero las aberturas vacías (hasta por debajo del borde superior) y luego la plataforma de la máquina o similar.

Rango de temperaturas: +5 °C a + 35 °C

Agua de amasado: Calidad potable

RETRATAMIENTO:

Inmediatamente después de finalizar los trabajos, proteger las superficies de relleno al descubierto de una evaporación prematura del agua (por viento, corriente de aire, radiación solar, etc.) durante un periodo de 3-5 días.

Métodos apropiados de retratamiento:

Niebla de agua, recubrimientos de películas con bandas de yute, películas térmicas o bandas protectoras que conserven la humedad, PROTECCIÓN DE EVAPORACIÓN 0

Al utilizar la PROTECCIÓN DE EVAPORACIÓN 01 observe los datos de la hoja técnica.